

ONDUTISS® AIR 150 TT

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / POUŽITIE

Třívrstvá paropropustná a vodotěsná membrána s dvěma integrovanými paskami. Dokonalá ochrana střešních konstrukcí s tepelnou izolací. Membrána může být aplikována přímo na izolační vrstvu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Charakteristika	Metódy testovania	Jednotka	Hodnota	Tolerancia	
				Min.	Max.
Dĺžka	EN 1848-2	m	50	0	+0,5
Šírka	EN 1848-2	m	1,50	-0,005	+0,005
Priamosť	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	g/m ²	160	-15	+15
Hhrúbka	EN 1849-2	mm	0,75	-0,1	+0,1
reakcia na oheň	EN 11925-2	Trieda	F	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928 metóda A	Trieda	W1	-	-
Priepustnosť vodnej pary, Sd	EN ISO 12572 príloha C	m	0,030	-0,015	+0,015
Priepustnosť vzduchu	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,050	-	-
Pevnosť v ťahu	EN 12311-1	N/50 mm	pozdĺžnom 300	-50	+50
			priečnom 195	-50	+50
Predĺženie	EN 12311-1	%	pozdĺžnom 70	-40	+100
			priečnom 120	-70	+100
Odolnosť proti pretrhávaniu (klinec)	EN 12310-1	N	pozdĺžnom 190	-50	+50
			priečnom 260	-50	+50
Rozmerová stálosť	EN 1107-2	%	Min. 1	-	-
Stabilita pri nízkych teplotách	Predĺženie EN 13859-1 príloha C	%	pozdĺžnom 50	-30	+30
			priečnom 55	-30	+30
	Pevnosť v ťahu EN 13859-1 príloha C	N/50 mm	pozdĺžnom 255	-40	+40
			priečnom 140	-40	+40
Umelé starnutie za podmienok zvýšenej UV expozície a teploty 80°C	Odolnosť proti prenikaniu vody EN 13859-1 príloha C	Trieda	W1	-	-
Priepustnosť vodnej pary (23°C/85% RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	1400	-200	+200
Priepustnosť vodnej pary (38°C/90% RH)	Lyssy	g/m ² x 24h	3500	-400	+400

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

ONDUTISS® by mali byť skladované v suchu, chránené pred UV žiarením a teplom, ako aj proti vlhkosti a moku.

POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe dodržania montážneho návodu a záručných podmienok vydaných firmou Onduline.

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca / distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu / distribútora a jeho potrieb.

www.bauweb.sk

Onduline®