

# PERGOLA ROOF ČIERNA

## TECHNICKÝ LIST

### HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS

#### MATERIÁL / POUŽITIE

hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás so sklenenou nosnou vložkou a keramizovaným posypom, ktorý je vhodný ako vrchná vrstva pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu strechy 5 ° s použitím lepení asfaltových lepidiel.

Asfaltové pásy Pergola Roof neobsahujú decht, azbest, ani žiadne iné nebezpečné látky. Výrobok je recyklovateľný a nie je zaradený do skupiny nebezpečný odpad. Vydanie bezpečnostného listu pre tento produkt nie je povinné.

#### DOPRAVA A SKLADOVANIE

Role sa musia prevážať a skladovať v jednej vrstve vo vertikálnej polohe (kolmo k zemi) a nemôžu byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Pokládku vykonávajú pri teplote min. 0 °C. Pri nižších teplotách doporučujeme pásy pred pokládkou ponechať min.24 hod. v prostredí s teplotou nad 0 °C.

#### BALENIE

Rola: 15 m<sup>2</sup>, Paleta: 25 rolí (375 m<sup>2</sup>)

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	SKÚŠOBNÁ METÓDA	HODNOTY	TOLERANCIA
Zjavné vady	--	EN 1850-1	bez zjavných vád	
Dĺžka	m	EN 1848-1	15	-1%
Šírka	m	EN 1848-1	1	±1,5%
Priamosť	mm	EN 1848-1	20 mm/10 m	vyhovuje
Plošná hmotnosť	kg/m <sup>2</sup>	EN 1849-1	2,20	±10%
Reakcia na oheň	třída	EN 13501-1		
Vodotesnosť	kPa	EN 1928	≥2	
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne/ priečne	%	EN 12311-1	2/2	
Ťahové vlastnosti pozdĺžne / priečne	n/50 mm	EN 12311-1	250/150	-20%
Odolnosť proti nárazu	mm	EN 12691 met.A	≥300	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	kg	EN 12730 met.B	≥5	-30%
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca) pozdĺžne / priečne	n	EN 12310-1	50/50	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	°C	EN 1109	0	
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť	kPa	EN 1296/ EN 1110	≥2	
Vplyv chemikálií na vodotesnosť	kPa	EN 1847/ EN 1110	≥2	

#### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Referenčná forma	EN 13969
Zloženie	Nosná sklenná vložka
Zloženie	Modifikovaný asfalt APP
Povrchová úprava	Vrchná strana: PE film, vnútorná strana: čierny piesok
Aplikácia	Mechanické kotvenie na bednení, lepenie niektorým z asfaltových lepidiel Minimálny presah pásov: 10 cm pozdĺž, 20 cm priečne
Oblasť použitia	Izolácia typu R
Záruka	2 Roky

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca / distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu / distribútora a jeho potrieb.

[www.bauweb.sk](http://www.bauweb.sk)

**onduline**<sup>®</sup>